

Ficha técnica: ARGAMASSA CONTRAPISO

Argamassa indicada para contrapiso em áreas internas e externas, como base para aplicação do piso.

PREPARO DA BASE

A base deve estar limpa isenta de poeira, tinta ou qualquer substância que impeça a aderência da argamassa.

PREPARO DO PRODUTO

Promova a mistura num recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva. Adicione a quantidade de água limpa conforme indicado na tabela abaixo, para cada saco de 40 kg. Misturar bem, até que se obtenha perfeita homogeneização. Recomenda-se a utilização de misturador mecânico. O tempo de mistura é de 2 minutos.

Misturar até que se tenha uma perfeita homogeneização, sem exceder o tempo de mistura, a argamassa de Contrapiso deve ter consistência de farofa, ou seja, deve estar solta e sem grumos;

VOLUME DE ÁGUA

%	LITROS
10,2	4,8

FAIXA DE VARIAÇÃO

%	LITROS
±5	3,9 a 4,3

TEMPO PARA UTILIZAÇÃO

Avaliando-se as condições de exposição do caixote, de temperatura e umidade relativa do ar, a argamassa poderá ser utilizada no prazo máximo de 1h30, após o preparo. É proibida a adição de água ou qualquer outro produto após esse tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade da massa no estado fresco: 1600 a 2000 kg/m³

Resistência à compressão 28 dias: 8 a 10 MPa

COR: Cinza.

ESPECIFICAÇÃO

A argamassa Contrapiso MG MASSA atende a requisitos internos (resistência a compressão ao 28 dia $\geq$ 10 MPa)

RENDIMENTO

Um saco de argamassa de 40 Kg recobre 1 m² de piso (base concreto) com espessura de 2,0 cm, ou seja, são gastos aproximadamente 20 Kg/m² para cada centímetro de espessura.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais, filer carbonático e aditivos químicos não tóxicos.

ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco.

VALIDADE

180 (cento e oitenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

PRECAUÇÕES

- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800