

REJUNTE FLEXÍVEL

Argamassa colorida para preenchimento e acabamento de juntas de revestimento em pisos e paredes.

Indicações

- Aplicações em juntas de 1mm a 10 mm
- Ideal para ambientes internos e externos
- Indicada para porcelanato, mármore, granito, cerâmicas e pedras decorativas

Preparo do produto

Em um recipiente plástico limpo e seco, misture o conteúdo da embalagem à quantidade de água na tabela abaixo até obter uma pasta homogênea.

VOLUME DE ÁGUA PARA MISTURA DE REJUNTE				
Produto	Quantidade de água		Faixa de variação	
	%	LITROS	%	LITROS
1 KG	29	0,29	+/- 1,0	0,28 A 0,30
5 KG	29	1,45	+/- 1,0	1,40 A 1,50

Utilize o produto em, no máximo, 2 horas e meia após o preparo.

Aplicação

- Só inicie a aplicação depois de, no mínimo, 72 horas após o assentamento.
- Antes do preenchimento, limpe bem as juntas, removendo todos os resíduos do local.
- Proteja as peças de alumínio para evitar que elas se manchem.
- Comece umidificando as juntas com água limpa para facilitar a aderência.
- Faça a aplicação com desempenadeira de borracha macia e flexível, pressionando o produto para dentro das juntas, de modo a facilitar a penetração da pasta.
- Dê acabamento com frisos apropriados(de plástico, acrílico ou haste de madeira polida) ou esponja macia levemente umedecida, lavando-a e torcendo-a com frequência.

Limpeza

- Deixe puxar (inicial a secagem) e, assim que a pasta estiver semiendurecida(entre 15 e 40 minutos), retire o excesso com estopa úmida, deixando o mínimo possível de produto sobre a superfície da peça.
- Complete a limpeza com pano ou estopa limpa e seca.
- Se ainda restarem resíduos sobre superfície da peça, utilize solução específica para a sua remoção.
- Nunca utilize ácidos para fazer a limpeza.

Manutenção

- Em dias quentes(temperatura acima de 30°C) ou com vento, molhe a área já rejuntada após 2 horas de secagem.
- Para garantir a qualidade e durabilidade do produto, realize o processo de "cura úmida", molhando o rejuntamento duas vezes ao dia, durante dois dias.
- Proteja as áreas externas recém-rejuntadas do sol, do vento e da chuva por, no mínimo, 24 horas para evitar perda de coloração.
- Evite excesso de água nas limpezas iniciais para evitar manchas e alteração da cor.
- Limpezas pesadas só devem ser realizadas após 14 dias da aplicação.

Especificação

Atende as especificações da Norma Técnica Brasileira - NBR 14922 - A.R - Argamassas à Base de Cimento Portland para Rejuntamento de Placas Cerâmicas - Requisitos e Métodos de Ensaio para a classe tipo IL.

Composição

Cimento Portland cinza ou Cimento Portland branco estrutural, agregados minerais selecionados, pigmentos e aditivos químicos não tóxicos.

Tabela de Consumo médio de rejuntamento (g/m²)

Medidas da Peça			Largura da junta				
Largura	Comp	Espes	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm
100	100	6	490	650	970	1.300	1.620
150	150	3	160	220	320	430	540
150	150	5	270	360	540	720	900
200	200	5	200	270	410	540	680
200	300	6	200	270	410	540	680
300	300	6	160	220	330	440	540
370	370	8	180	240	350	470	590
200	400	8	240	330	490	650	820
400	400	8	160	220	330	440	550
450	450	8	202	270	405	540	675
600	600	9	180	228	345	456	570
800	800	9	135	175	260	345	430

Observações Gerais

Em rejuntamento de cores contrastantes com revestimentos porosos, utilize cores similares para evitar manchas na superfície.

Produto sujeito a apresentação de coloração esbranquiçada, devido a liberação de cal e sais solúveis, causada pela umidade.

Estocagem

Manter em local seco e arejado, sobre estrato, em pilhas de até 1,5 m de altura.

Validade

18 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que respeitadas as condições de estocagem

Precauções

- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800