

Ficha técnica: ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE

ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE PLUS

As ARGAMASSAS CHAPISCO COLANTE e CHAPISCO COLANTE PLUS MG MASSA são argamassas industrializadas de altíssima qualidade, fabricadas com matérias-primas selecionadas. Por proporcionar alta aderência entre bases de baixa absorção (como o concreto) e as argamassas de revestimento é indicado para execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco.

INDICAÇÕES DE USO

ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE: Recomendada para uso interno e externo em bases com fck MENOR que 25 MPa.

ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE PLUS: Recomendada para uso interno e externo em bases com fck MAIOR que 25MPa.

Preparo

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A base onde serão aplicadas as ARGAMASSAS CHAPISCO COLANTE e CHAPISCO COLANTE PLUS MG MASSA deve estar estruturalmente íntegra, plana, seca, fria ao tato, limpa e livre de sujeiras, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa, eflorescência ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. Em condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 35°C e umidade relativa do ar inferior a 40 %) é necessário umedecer previamente a base. Aguardar a secagem da base para posterior aplicação do chapisco colante.

Preparo do Produto:

Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho e a base já está preparada. Promova a mistura num recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva.

Adicionar aproximadamente 5,4 litros de água, para cada saco de 20 kg. A dosagem da água poderá variar em + 5%, ou seja, a quantidade de água a ser utilizada é de 5,1 a 5,7 litros. Misturar bem, até que se obtenha perfeita homogeneização. A mistura deve apresentar uma consistência pastosa e firme sem grumos ou material seco. Preferencialmente utilize o processo de mistura mecânico. O tempo de mistura é aproximadamente de 2 minutos, podendo variar em função do método ou equipamento de mistura.

Aditivação da mistura:

Para ocorrer toda a aditivação da mistura é necessário deixar a argamassa já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso

Tempo para utilização:

Deve ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o caixote para contribuir com o tempo de utilização.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Utilize o lado liso da desempenadeira metálica para estender a argamassa Chapisco Colante em panos sobre a base de concreto preparada, formando assim uma camada uniforme de no mínimo 3 mm de espessura. Com o lado denteado da desempenadeira em uma posição inclinada de aproximadamente 60 graus e retire o excesso do material e forme os cordões aleatoriamente ("zigzague") de maneira íntegra: contínuos e uniformes. Providenciar cura úmida, após execução de chapisco, por período mínimo de 24 horas.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, sobre estrado elevado do solo a no mínimo 30 cm das paredes, em local protegido, seco e arejado em sua embalagem original e lacrada.

DADOS TÉCNICOS

Composição	CHAPISCO COLANTE	Cimento Portland, agregados minerais classificados e selecionados e aditivos químicos não tóxicos.
	CHAPISCO COLANTE PLUS	Cimento Portland, sílica ativa, agregados minerais classificados e selecionados e aditivos químicos não tóxicos.
Resistência de aderência à tração		≥ 0,30 MPa (na interface chapisco/base)
COR		Cinza
Rendimento		5 a 8 kg/m ² , podendo variar em função da aplicação (espessura acabada). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.
Temperatura de trabalho para aplicação		Do ambiente: 5° a 35°C. Da base: 5° a 27°C.

Importante

CURA

É recomendável a aspersão de água sobre o chapisco após duas horas da execução do serviço, por período mínimo de 24 horas após sua aplicação.

PRAZO PARA LIBERAÇÃO DO REVESTIMENTO:

A aplicação da argamassa de revestimento deve ser realizada no mínimo após 72 horas da aplicação do Chapisco. Recomendamos utilizar Argamassa de Revestimento Projetado MG MASSA ou Argamassa de Assentamento e Revestimento MG MASSA.

VALIDADE

180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitada às condições de armazenamento e com o produto em sua embalagem original e lacrada, se respeitadas as condições de estocagem

EMBALAGEM

Disponível em saco de papel de 20 kg.

ATENÇÃO

- Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.

- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

- Para maiores informações consulte o departamento técnico da MG MASSA

- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água e abundância e procure orientação médica



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800

