

Ficha técnica: **ARGAMASSA PROJEÇÃO**

A ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR PROJEÇÃO – MÉTODO BOMBA é uma argamassa industrializada, indicada para revestimento de alvenarias em áreas internas e externas, utilizando equipamento de projeção método “bomba”, bastando apenas adicionar água.

ESPECIFICAÇÃO

Atende as especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 13281:2005 – Argamassa Industrializada para assentamento de paredes e Revestimento de paredes e Tetos.

APLICAÇÃO

A ARGAMASSA DE REVESTIMENTO POR PROJEÇÃO – MÉTODO BOMBA deve ser aplicada sempre sobre superfície firme, limpa, isenta de poeira, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência da argamassa sobre a base.

PREPARO

Utilizar aproximadamente 18,8% ou 7,5 litros de água, para cada saco de 40 kg. A mistura pode ocorrer de duas formas:

- Equipamentos de projeção tipo via úmida: a argamassa é introduzida ao equipamento já misturada e homogeneizada. Sugere-se utilizar preferencialmente argamassadeira de eixo horizontal, o tempo de mistura é de aproximadamente 2 minutos, podendo este tempo variar de acordo com o tipo de equipamento e sua energia de mistura;

- Equipamentos de projeção tipo via seca: o preparo ocorre no próprio equipamento projetor, ou seja, a argamassa é introduzida ainda seca na máquina e a água é dosada ao ponto em que essa mistura não “espire” e nem escorra ao ser projetada, formando cordões de argamassa consistentes.

A quantidade de água indicada pode variar em $\pm 5\%$, ou seja, aproximadamente 7,1 a 7,9 litros para cada saco de 40 kg.

Após a mistura utilizar o produto em até 1h30

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidade de massa no estado fresco = 1600 a 2000 kg/m³

Resistência à compressão, 28 dias : 4,0 a 6,5 MPa

Retenção de água = 80% a 90%

Classificação NBR 13281:2005 = P4,D4,U3

RENDIMENTO

Um saco de argamassa de 40 Kg reveste 1 m² de alvenaria com revestimento de 2,5 cm, ou seja, são gastos aproximadamente 17 Kg/m² para cada centímetro de espessura.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais, filler carbonático e aditivos químicos não tóxicos

ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

VALIDADE

180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

BOAS RECOMENDAÇÕES

- Quando o equipamento projetor estiver parado, promover a limpeza do mangote para evitar que o material endureça na mangueira.

- Aplique a argamassa de forma contínua com o mangote perpendicular à base, em movimentos de vai e vem no sentido horizontal sobrepondo cordões de argamassa formados pela projeção.

- Após a projeção, aplicar de imediato a régua H, efetuando o pré-corte de baixo para cima.

- Para espessuras > 3,0cm efetuar a aplicação em duas camadas no método úmido sobre úmido, ou seja, fazer o preenchimento da primeira camada, e logo após preencher a segunda camada

PRECAUÇÕES

- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão.

- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800